

SikaBond®-595

Kontaklim

Användning	Vattenbaserat, tixotrop kontaklim på syntetgummibas. Limmet är ej brandfarligt och ej heller klassat som hälsofarligt.
Beskrivning	
Användningsområde	Kan användas till många olika materialtyper som t ex golv- och väggmattor i PVC, kork och laminat. Vidare till cellplast, läder, textil, papper, trä, metall, betong etc. Underlagen kan vara täta eller sugande.
Förbehandling	Underlaget skall vara rent, fritt från damm och smuts. Eventuell avjämning bör ske med en vattenfast spackelmasa. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej överstiga de maxvärden som anges i HusAMA 83. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +18°C.
Utförande	Sprid limmet på båda ytorna. Det är viktigt att limmet appliceras jämnt för att undvika långa torktider. Låt limmet torka tills vattnet avgått från hela ytan och ej väter vid beröring. Torktid vid rumstemperatur ca 45-60 minuter. Tiden kan reduceras genom ventilation i kombination med svag värme. OBS! Skydda limfilmen från damm under torktiden. Lågg samman limytorna och tryck fast mycket noga . Se till att delarna kommer rätt från början då limmet "hugger" direkt. Monteringstid några timmar upp till 1 dygn beroende på materialens temperatur och luftfuktighet.

Tekniska Data

Typ	Kontaklim
Färg	Vit (halvtransparent i tunna skikt efter applicering)
Konsistens	Tixotrop
Bindemedel	Dispersion av syntetgummi och hartser
Lösningsmedel	Vatten
Densitet	1,08
Torrhalt	53 ±1 vikt-%
Förtunning	Vatten. Limmet bör ej förtunnas.
Brandfarlig	Nej
Appliceringshjälpmedel	Roller, fintandad spackel eller pensel
Hållfasthetstillväxt (efter applicering)	Full hållfasthet normalt inom 7 dygn
Avdragshållfasthet (efter applicering)	Ca 80-120 N/5 cm ² beroende på materialet
Temperaturbeständighet (efter applicering)	Upp till +80°C
Fuktbeständighet (efter applicering)	God. Materialtest rekommenderas.
Förpackning	1 liter.
Lagringstid	Min. 24 månader vid +10°C till +20°C i obruten förpackning.
Åtgång	Beroende på limytorna, vanligen 5-7 m ² /liter.
Rengöring	Vatten, för ej torkat lim.

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

